
## ポリカーボネート

## 高硬度グレード







- •鉛筆硬度 F ~ Hの高硬度による耐傷性 \*LB-H2グレード:硬度Hまで向上させたグレードもラインナップしています
- ・透明 綺麗な着色が可能
- ・アクリルより強い物性
- ・ABSよりも強い耐熱性

試 験 項 目	試験法	単位	LB-H(表面硬化グレード
メルトフローインデックス MFR	ISO1133 300℃×1.2kgf	g/10min	17
引張強度	Are manufacture and	week	CONTRACTOR AND A STATE OF THE S
Tensile Strength	ISO527-1	Мра	65.9
引張伸度 Tensile Elongation	ICOE 97 1	ev.	31.7
曲げ弾性率	ISO527-1	%	31.1
Flexural Modulus	ISO 178	MPa	2350
曲げ強度		non-series	2018 (A)
Flexural Strength	ISO 178	Mpa	103.6
シャルビー衝撃強さ(ノッチ付き) Charpy Notched Impact Strength	ISO179 23℃	k]/m²	5.3
シャルビー衝撃抽さ(ノッチなし)	ISO179	10/111	3.0
Charpy Unnoched Impact Strength	23℃	kJ/m²	NB
HDT	ISO75	°C	107
全 光 線 透 過 率	ISO13468-1		101
Total Light Transmittance	板厚 2mm	%	89.2
	ISO14782		1300-555
Haze	板厚 2mm	%	0.5
鉛筆硬度			
Pencil Hardness	(4)	198	Н
ロックウェル硬度	ISO 2039-2		70.0
Rockwell Hardness	Mスケール		73.6
COMPOSITION / INFORMATION			
ON INGREDIENTS 用途			
Usage			·Injection •Extrusion
備考			
Memo			※これらの数値は、定められた試験法に基づ得られた数値であり、保証値ではありません。



## 用途:

産業機械の窓カバー 計測器のディスプレイ 家電・電子機器の筐体 耐傷性の必要な部品 テーブルマット など











## お問い合わせ先

株式会社エーペックスジャパン 〒333-0811 埼玉県さいたま市戸塚南1-3-14