

DATA SHEET PC46R & PC55R & PC64R

2012.10.22

試験項目	試験法	単位	PC46R	PC55R	PC64R
マルチフローインデックス MFR	ASTM-D 1238	g/10min	7	16	21
比重 Specific Gravity	ASTM-D 792		1.2	1.2	1.2
引張強度 Tensile Strength	ASTM-D 638	kg/cm ²	630	640	640
引張伸度 Tensile Elongation	ASTM-D 638	%	100	110	110
曲げ弾性率 Flexural Modulus	ASTM-D 790	kg/cm ²	22000	22000	22000
曲げ強度 Flexural Strength	ASTM-D 790	kg/cm ²	870	900	900
アイゾット衝撃強さ Izod Notched Impact	ASTM-D 256	kg・cm/cm	88	82	78
荷重たわみ温度 Deflection temperature	ISO 75-1	℃	135	133	130
COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS			Polycarbonate 99wt	Polycarbonate 99wt	Polycarbonate 99wt
用途 Usage			<ul style="list-style-type: none"> • Compounding • Extrusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Compounding • Injection 	<ul style="list-style-type: none"> • Compounding • Injection
備考 Memo			PC46R-UV(耐候性改良) PC46R-R(離型性改良)	PC55R-UV(耐候性改良) PC55R-R(離型性改良)	PC64R-UV(耐候性改良) PC64R-R(離型性改良)